

PRODUCTO	IMPER SAMA 10A FIBRATADO	LINEA	IMPERMEABILIZANTES	DILUYENTE	BASE AGUA
		ACABADO	SATINADO	GARANTIA	10 AÑOS
		BENEFICIOS	IMPERMEABILIZANTE de ALTO desempeño con garantía de 10 años con alto contenido sólidos, fibras sintéticas y resinas acrílicas de altísima calidad que brindan, flexibilidad, permeabilidad, anclaje y un efecto termico que disipa el calor hasta en 15 grados la temperatura del sustrato y hasta en 20 grados al interior de la habitación.		
DESCRIPCION					
IMPER SAMA 10A DE MASTER COAT, es un impermeabilizante 100% acrílico elastómero base agua de altísimo desempeño, brinda protección a losas de concreto, muros de concreto, panel de cemento, fuentes, etc. Contiene una mezcla de fibras, que brindan resistencia excepcional y mejoran la capacidad puente de grietas. Brinda un efecto térmico que reduce el calor y con ello el consumo de energía					
COLOR	DILUYENTE	METODO DE APLICACION		RENDIMIENTO	PRESENTACION
BLANCO	Agua	Rodillo, Brocha, Cepillo.		Hasta 2 m ² a dos manos.	4L, 19L, 200L
LIMITANTES	No mezclar con otros recubrimientos, resinas e impermeabilizantes, no necesita membrana de refuerzo, no aplique en días lluviosos o con neblina, o a menos de 10°C, asegúrese de que la superficie este seca .				
DILUCION	Agregar hasta 10% de agua limpia para brocha, cepillo y rodillo.				
VENTAJAS					
No requiere membrana de refuerzo, ultra reflectivo, fácil de aplicar, secado rápido.					
USOS					
Cualquier losas de concreto con alto contacto en agua, laminas en naves industriales, no requiere membrana de refuerzo.					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
SUPERFICIES NUEVAS			SUPERFICIES PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADAS		
-Limpie la losa perfectamente con cepillo de alambre y escoba, asegúrese que no haya polvo o materiales que interfieran con el anclaje. -Selle previamente con una mano generosa de sellador 100 acryl diluido 5 a 1 y espere 2 horas antes de impermeabilizar. En su defecto aplique el impermeabilizante diluido relacion en un 100% con agua limpia. -Una vez seca la primer mano de sello, aplique dos manos de impermeabilizante sin diluir, esperando 60 min entre cada mano. No aplique si esta húmeda la losa.			-ASEGURESE DE QUITAR POR COMPLETO impermeabilizantes viejos en mal estado, no aplique si esta húmeda la losa. -Selle previamente con una mano generosa de sellador 100 acryl diluido 5 a 1 y espere 2 horas antes de impermeabilizar. - Aplique dos manos de impermeabilizante sin diluir, esperando 60 min entre cada mano. No aplique si esta húmeda la losa.		
INSTRUCCIONES					
-Abra el envase cuidadosamente. -Asegúrese que la losa no este húmeda, y este limpia de capas de imper viejas en mal estado, polvo, basura o grasas. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la losa de las partes más lejanas hacia el acceso a la azotea. -Deje secar un mínimo de 60 min entre mano y mano. - Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1,10 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	30 min	BRILLO	SEMI SATINADO
VISCOSIDAD	15,000 cps	SECADO AL TACTO	60 min	RESISTENCIA	EXTERIORES, HUMEDAD
SOLIDOS	55 +/-2 %	SECADO DURO	24 horas	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	Sellador 100 ACRYL.		DESPUES	.	
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					