



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

OCTUBRE 2024

ALBERCOAT

PINTURA PARA ALBERCA Y CISTERNAS

* LÍNEA	Albercas y fuentes	* DILUYENTE	Xileno
* ACABADO	Satinado	* GARANTÍA	3 Años
* BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> * Renueva tus fuentes y albercas de daño provocado por sarro y la decoloración. * Puede ser utilizada en cisternas y medios contenedores de agua. * Fácil aplicación y secado rápido (40 minutos aproximadamente) * Se puede lavar repetidas veces sin perder color y brillo. * Evita el crecimiento de algas, hongos y moho. 		
		* COLOR	Azul y Verde Aqua

DESCRIPCIÓN

ALBERCOAT Esta hecho de resinas de hule clorado, que le confieren propiedades impermeables y una excelente resistencia al agua, productos químicos y la exposición al sol. Es útil en superficies de concreto, cemento, fibra de vidrio y otros materiales comunes en piscinas; ya que proporciona una capa duradera que protege contra la corrosión, el desgaste y el crecimiento de algas y hongos. Se puede lavar repetidas veces sin que pierda su color y brillo.

PRESENTACIÓN

4L, 19L, 200L

APLICACIÓN

rodillo, brocha, cepillo, aspersión

RENDIMIENTO POR LITRO

* Por metro cuadrado hasta 5 m2

INSTRUCCIONES

SUPERFICIES NUEVAS

* Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Remueva polvo o suciedad. Con escoba o sopladora de aire. Si es concreto deberá tener al mes 30 días de curado, aplique solución de ácido muriático diluida en agua 10 a 1, para nivelar PH y abrir poro, aplique la solución, ésta hará efervescencia, limpie perfectamente con agua y nuevamente aplique la solución ácida, hasta que ésta deje de hacer efervescencia, deje secar por 2 días el concreto, haga prueba de humedad. Sellar con EPOXY 100 PRIMARIO.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

* Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, utilizando medios mecánicos como lijas, cepillo de alambre o carda, o bien medios químicos, como removedor para garantizar el anclaje del producto. Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que impida el anclaje. Recuerde que la superficie debe de estar en todo momento, seca, opaca y limpia.

FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar hasta 15% de solvente XILOL para brocha, rodillo y aspersión.

LIMITANTES

* No mezclar con otras pinturas, no pinte en días lluviosos o con neblina, la temperatura de la superficie deberá estar 15 a 30°C, la humedad relativa menor a 85%, no aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación, o a menos de 10°C. la micro esfera, mejorara la visibilidad de la línea en las noches. el sustrato debe de estar totalmente seco, en cemento nuevo deberá de tener por lo menos 30 días de curado.

* No diluir con thinner estándar, gasolina y aguarrás.

* Diluir únicamente solvente acrílico o xilol

* Por la naturaleza de las resinas 100% impermeables que contiene este producto, al abrir el envase los pigmentos pueden presentar separación, agite perfectamente antes de utilizar, asegurándose que todo el material está perfectamente mezclado.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

* Abra el envase cuidadosamente y agite perfectamente.

* Diluya agregando el solvente necesario según el medio de aplicación (especificado en esta ficha). Máximo un 15% de xilol.

* Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.

* Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la superficie.

* Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano.

* Al terminar limpie sus utensilios con thinner estándar.

RECOMENDACIONES

No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto. No diluya en un porcentaje mayor al especificado. Respete los tiempos de secado. Use equipo de seguridad. Evite entrar en contacto con piel y ojos. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.

USOS

Albercas, cisternas, peseras, fuentes

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES

Epoxy 100 primario

DESPUÉS

NINGUNO

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.29 +/- 1 gr/cm ³	SECADO AL POLVO	15 min	BRILLO	Altro Brillo (70)
VISCOSIDAD	1700 cps	SECADO AL TACTO	40 min	VOC	- 400g/litro
SÓLIDOS	58 +/- 2 %	SECADO DURO	120 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.