



# HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

## OCTUBRE 2024

### FONDO PRIMARIO CROMATO DE ZINC

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA METALES NO FERROSOS

• LÍNEA

FONDOS ANTICORROSIVOS

• DILUYENTE THINNER AMERICANO

• ACABADO

MATE

• GARANTÍA 5 AÑOS

• BENEFICIOS

- Brindan máxima adherencia en láminas galvanizadas, acero inoxidable y aluminio. Inhiben el óxido y la corrosión en metales
- Primario estructural anticorrosivo de alto desempeño rico en zinc

#### DESCRIPCIÓN

EL FONDO PRIMARIO CROMATO DE ZINC de Master Coat está formulado a base de resinas y cromato de zinc, un componente muy reactivo con metales ligeros como acero inoxidable, aluminio y laminas galvanizadas, lo que brinda un aumento de sus propiedades de protección contra la corrosión y anclaje.

#### PRESENTACIÓN

4L, 19L Y 200 L

#### APLICACIÓN

Rodilo, brocha, cepillo, aspersion

#### RENDIMIENTO POR LITRO

Hasta 6 m<sup>2</sup> a dos manos

#### DATOS DE APLICACIÓN

##### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

###### SUPERFICIES NUEVAS

- 1.- Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme.
- 2.- Remueva óxido o corrosión si es metal.
- 3.- Preferentemente asegúrese que el metal no tenga grasa, aceite o cualquier sustancia que afecte su adherencia.
- 4.- Lije con grano 320 una vez seco para dejar un acabado terso.

###### SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- 1.- Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, utilizando medios mecánicos como lijas, cepillo de alambre o carda, o bien medio químicos como removedor para garantizar el anclaje del producto.
- 2.- Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que impida en anclaje.

##### USOS

Utilícese en superficies con baja capacidad de adherencia como lámina galvanizada, acero inoxidable ó aluminio como capa previa a la aplicación del esmalte de acabado.

##### FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar hasta 30% de solvente para brocha, rodillo y hasta un 35% por aspersion.

##### LIMITANTES

No mezclar con otras pinturas, barnices o esmaltes, no pinte en días lluviosos o con neblina, o a menos de 10°C.

##### INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

- 1.- Abra el envase cuidadosamente.
- 2.- Diluya agregando el solvente necesario según el medio de aplicación (especificado en esta ficha)
- 3.- Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 4.- Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la superficie de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 5.- Deje secar un mínimo de 30 min entre mano y mano.
- 6.- Al terminar limpie sus utensilios con solvente thinner estándar.

##### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

###### ANTES

thinner standar, lijas 320 para preparar superficie

###### DESPUÉS

Cualquier esmalte de acabado Master Coat

#### RECOMENDACIONES

- \* No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- \* No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- \* Respete los tiempos de secado.
- \* Use equipo de seguridad.

- \* Evite entrar en contacto con piel y ojos.
- \* No se deje al alcance de los niños.
- \* En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato.
- \* Cierre el envase perfectamente después de usarse.

#### PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.15 +/- 1 gr/cm <sup>3</sup>	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	Semi mate
VISCOSIDAD	1800 cps	SECADO AL TACTO	40 min	VOC	-400 mg/l
SÓLIDOS	52 +/-2 %	SECADO DURO	24 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.