



# HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA OCTUBRE 2024

## FONDO AQUA 24

FONDO ANTICORROSIVO  
BASE AGUA

• LÍNEA

FONDOS  
ANTICORROSIVOS

• DILUYENTE

AGUA

• ACABADO

SEMI MATE

• GARANTÍA

3 AÑOS

• BENEFICIOS

- Inhibe el óxido y la corrosión en metales
- Seca en 15 minutos, bajo olor, irritación en piel y ojos.
- Base agua, por lo que no necesita solventes.
- 100% ecológico.

• COLOR

BLANCO YGRIS

### DESCRIPCIÓN

EL FONDO AQUA 24 de Master Coat, es un primario de anclaje anticorrosivo de alto desempeño y de secado rápido, 100% acrílico, ideal para proyectos de alto alcance como naves industriales, estructuras, balconería. No contiene metales pesados ni sustancias tóxicas.

### PRESENTACIÓN

4L, 19L Y 200 L

### APLICACIÓN

Rodilo, brocha, cepillo, aspersión

### RENDIMIENTO POR LITRO

Hasta 6 m<sup>2</sup> a dos manos

### DATOS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

##### SUPERFICIES NUEVAS

- 1.- Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme.
- 2.- Remueva óxido o corrosión si es metal.
- 3.- Preferentemente asegúrese que el metal no tenga grasa, aceite o cualquier tipo de sustancia que afecte su adherencia.
- 4.- Lije con grano 320 una vez seco para dejar un acabado terso.

##### SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- 1.- Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, utilizando medios mecánicos como lijas, cepillo de alambre o carda, o bien medio químicos como removedor para garantizar el anclaje del producto.
- 2.- Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que impida en anclaje.

#### USOS

Metales en general, como capa previa a la aplicación del esmalte de acabado.

#### FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar hasta 10% de agua para brocha, rodillo o aspersión.

#### LIMITANTES

No mezclar con otras pinturas, barnices o esmaltes, no pinte en días lluviosos o con neblina, o a menos de 10°C.

### INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

- 1.- Abra el envase cuidadosamente.
- 2.- Diluya agregando el solvente necesario según el medio de aplicación (especificado en esta ficha)
- 3.- Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 4.- Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la superficie de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 5.- Deje secar un mínimo de 30 min entre mano y mano.
- 6.- Al terminar limpie sus utensilios con solvente thinner estándar.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

#### ANTES

thinner standar, lijas  
320 para preparar  
superficie

#### DESPUÉS

Aqua 24 de  
Master Coat

### RECOMENDACIONES

- \* No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- \* No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- \* Respete los tiempos de secado.
- \* Use equipo de seguridad.

- \* Evite entrar en contacto con piel y ojos.
- \* No se deje al alcance de los niños.
- \* En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato.
- \* Cierre el envase perfectamente después de usarse.

### PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.37 +/- 1 gr/cm <sup>3</sup>	SECADO AL POLVO	30 min	BRILLO	Semi mate
VISCOSIDAD	4000 cps	SECADO AL TACTO	60 min	VOC	- 400g/litro
SÓLIDOS	50 +/- 2 %	SECADO DURO	24 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.