



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA OCTUBRE 2024

ISO 100 CATALIZADOR UNIVERSAL ADITIVO PARA PINTURA

• LÍNEA	ESPECIALIDADES	• DILUYENTE	XILENO
• ACABADO	NO APLICA	• GARANTÍA	NO APLICA
• BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora la dureza en tu esmalte de acabado. • Mejora la resistencia química y mecánica. • Fácil incorporación. 	• COLOR	TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN

EL CATALIZADOR UNIVERSAL ISO 100 de Master Coat es un catalizador formulado a partir de isocianatos de alta calidad que al mezclarse con tu esmalte de acabado brindan una película con mejor desempeño. Mejorando la resistencia y dureza contra factores químicos y mecánicos.

PRESENTACIÓN

1L, 4L y 10L

MÉTODO DE APLICACIÓN

- * Se mezcla en la película
- * NO SE DEBE DE USAR SOLO, NI DE FORMA POSTERIOR O ANTERIOR A LA APLICACIÓN DEL ESMALTE DE ACABADO

DATOS DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

- * Abra el envase cuidadosamente.
- * Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- * Mezcle el producto en la proporcionada antes mencionada para cada esmalte de acabado.
- * Recuerde que debe de acabarse el esmalte que catalizado.
- * Al terminar limpie sus utensilios con solvente thinner estándar.

FÓRMULA DE CATALIZACIÓN

USAR EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES PARA CADA PRODUCTO

ESMALTE SN24	10%
ESMALTE RAM	10%
ESMALTE DE POLIURETANO	25%
EPOXICO 3K	25%
LÍNEA DE MADERA	CONSULTAR FT

LIMITANTES

No se recomienda usar con otras marcas, ni en productos que no estén mencionados en esta ficha.

ADVERTENCIA
SOLO CATALICE
EL PRODUCTO
QUE VA A UTILIZAR

RECOMENDACIONES

- * No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- * No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- * Respete los tiempos de secado.
- * Use equipo de seguridad.
- * Evite entrar en contacto con piel y ojos.
- * No se deje al alcance de los niños.
- * En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- * Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	0.99 +/- 1 gr/cm ³	SECADO AL POLVO	No aplica	BRILLO	No aplica
VISCOSIDAD	200 cps	SECADO AL TACTO	No aplica	VOC	- 400g/litro
SÓLIDOS	30 +/- 2 %	SECADO DURO	No aplica	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.