



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

OCTUBRE 2024

IMPER SAMA 12 A

IMPERMEABILIZANTE
ACRILICO ELASTOMERICO

- **LÍNEA** IMPERMEABILIZANTE
- **DILUYENTE** BASE AGUA
- **ACABADO** SEMI MATE
- **GARANTÍA** 12 AÑOS
- **COLOR** BLANCO Y ROJO
- **BENEFICIOS**
 - Aislante termico
 - Gran desempeño, garantía y flexibilidad
 - Fácil de aplicar sobre lamina, concreto, teja

DESCRIPCIÓN

EL IMPERMEABILIZANTE 12 AÑOS de Master Coat, es un impermeabilizante fabricado a base de resinas acrílicas, proporcionan una capa impermeable, ultra flexible, resistente y térmica, puede aplicarse sobre cualquier superficie no ferrosa, Ideal para áreas con movimientos estructurales importantes, se recomienda aplicar con la membrana de refuerzo Master Coat en juntas y pretilas para generar una barrera más efectiva.

PRESENTACIÓN

4L, 19L, 200L

APLICACIÓN

Rodillo, brocha ó cepillo

RENDIMIENTO POR LITRO

Hasta 1.5 m² por litro

INSTRUCCIONES

- 1.- Abra el envase cuidadosamente.
- 2.-Asegúrese que la loza no este húmeda, y esté limpia de capas de impermeabilizante viejas o mal estado, polvo, basura o grasas.
- 3.-Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 4.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la loza de las partes más lejanas hacia el acceso a la azotea.
- 5.-Deje secar un mínimo de 60 min entre mano y mano.
- 6.-Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia.

DATOS DE APLICACIÓN

USOS

Crea una barrera contra el agua en azotea, disminuye las temperaturas al interior una casa o bodega, evita el paso de la humedad por filtración hacia el interior del sustrato. Como segunda función, contiene la aparición de grietas provocadas por los movimientos de contracción y expansión en un sistema constructivo.

FÓRMULA DE DILUCIÓN

Este producto está listo para usar

LIMITANTES

No mezclar con otros recubrimientos, resinas e impermeabilizantes, no aplicar en días lluviosos o con neblina, o a menos de 10°C. Asegúrese de que la superficie está seca.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES

Sellador 100 acryl

DESPUÉS

Con un buen sistema, puede dar manos preventivas encima de mantenimiento

PREPARACIÓN DE SUSTRATO

SUPERFICIES NUEVAS

- 1.-Limpie la loza perfectamente con cepillo de alambre y escoba, asegúrese que no haya polvo o materiales que interfieran con el anclaje.
- 2.-Selle previamente con una mano generosa de SELLADOR MASTER BOND diluido 3 a 1 y espere 2 horas antes de impermeabilizar.
- 3.-Aplique dos manos de impermeabilizante sin diluir, esperando 60 min entre cada mano. No aplique si esta húmeda la loza.

SUPERFICIES PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADAS

- 1.-Asegúrese de quitar por completo impermeabilizantes viejos en mal estado, no aplique si esta húmeda la loza.
- 2.-Selle previamente con una mano generosa de SELLADOR MASTER BOND diluido 3 a 1 y espere 2 horas antes de impermeabilizar.
- 3.-Aplique dos manos de impermeabilizante sin diluir, esperando 60 min entre cada mano. No aplique si esta húmeda la loza.

RECOMENDACIONES

*No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.

*Respete los tiempos de secado.

*Use equipo de seguridad.

*Evite entrar en contacto con piel y ojos.

*Respete los tiempos de secado.

*No aplique en días húmedos o si la superficie esta mojada.

*No se deje al alcance de los niños.

*En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato.

*Cierre el envase perfectamente después de usarse.

*Asegúrese de que las pendientes de la losa son adecuadas, en caso de que existan hundimientos rellene, asegurese que las bajadas de agua están destapadas.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.20 +/- 1gr/cm ³	SECADO AL POLVO	30 min	BRILLO	semi mate
VISCOSIDAD	14,000 cps	SECADO AL TACTO	60 min	VOC	-400 mg/l
SÓLIDOS	40 +/-2 %	SECADO DURO	24 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso precedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.