



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

OCTUBRE 2024

BARNIZ ENTINTADO PARA MADERA

FONDO PARA MADERAS Y AGLOMERADOS VÍRGENES

- **LÍNEA** MADERAS
- **DILUYENTE** THINNER Y AGUARRÁS
- **ACABADO** BRILLANTE
- **GARANTÍA** 3 AÑOS
- **BENEFICIOS**
 - No amarillea, Buena flexibilidad
 - Renueva y protege la madera
 - Fácil de usar
- **COLOR** CHOCOLATE, NOGAL, ENCINO, CHOCOLATE, CAOBA

DESCRIPCIÓN

EL BARNIZ ENTINTADO de Master Coat combina la protección del barniz con la capacidad de agregar color a la madera, protegiéndola contra humedad, arañazos, productos químicos y desgaste. En transparente realiza los colores naturales y entintada cambia el color sin ocultar la veta, ofreciendo una apariencia personalizada adaptable a diferentes preferencias y estilos.

PRESENTACIÓN
4 LT

APLICACIÓN
Rodillo, brocha, cepillo ó aspersion

RENDIMIENTO POR LITRO
Hasta 6 m² a dos manos

INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente.
- 2.-Diluya agregando el solvente necesario según el medio de aplicación (especificado en esta ficha)
- 3.-Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 4.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la superficie.
- 5.-Deje secar un mínimo de 20 min entre mano y mano.
- 6.-Al terminar limpie sus utensilios con solvente thinner estándar.

DATOS DE APLICACIÓN

LIMITANTES

No mezcle con otras pinturas. No pinte en días lluviosos o con neblina, revise que la temperatura de la superficie deberá estar 15 a 30°C, la humedad relativa menor a 85%, No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las siguientes 72 hrs. a la aplicación.

FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar de un 15% a un 40% de solvente dependiendo del método de aplicación

USOS

Puertas, ventanas, pisos y cualquier superficie de madera en general

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES

Sellador de nitrocelulosa o Fondo PU

DESPUÉS

Ninguno

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS

- 1.-Resane con cualquiera de nuestros productos de la línea resanadores de Master Coat.
- 2.-Selle a dos manos con sellador de nitrocelulosa o fondo de poliuretano, torgando un tiempo de 60 minutos entre cada mano de sellado y lijado.
- 3.-Remueva polvo o suciedad con un trapo húmedo o sopleteadora de aire.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- 1.-Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, utilizando medios mecánicos como lijas, cepillo de alambre o carda para garantizar el anclaje del producto.
- 2.-Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que impida el anclaje.
- 3.-Recuerde que la superficie debe de estar en todo momento, seca, opaca y limpia.

RECOMENDACIONES

- * No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- * Respete los tiempos de secado.

- * No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- * Use equipo de seguridad.
- * Evite entrar en contacto con piel y ojos.

- * En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- * Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	.85 +/- 1 gr/cm ³	SECADO AL POLVO	30 min	BRILLO	Alto Brillo (95)
VISCOSIDAD	1,800 cps	SECADO AL TACTO	90 min	VOC	-400g/litro
SÓLIDOS	30 +/- 2 %	SECADO DURO	24 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso precedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.