



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

OCTUBRE 2024

MASTER MAX

PINTURA 100% ACRÍLICA DE ALTO DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN

Master Max de Master Coat, es una pintura 100% acrílica y de pigmentos ultra resistentes. Ofrece una amplia cobertura, un acabado satinado y resistencia al paso del tiempo, aún en condiciones de humedad y desgaste U.V. Perfecta para instalaciones deportivas, baños públicos y áreas de alto tránsito.

LÍNEA	MUROS Y PAREDES	DILUYENTE	BASE AGUA
ACABADO	SATINADO	GARANTÍA	12 AÑOS
BENEFICIOS		COLOR	BLANCO.
	<ul style="list-style-type: none">• 100% ACRÍLICA y lavable, máximo rendimiento y desempeño.• Premium ideal para decorar y proteger todo tipo de superficies.• Alta resistencia UV., termina, libre de sustancias químicas nocivas.• Ecológica, anti bacterial y ultra resistente al desgaste.		

PRESENTACIÓN

1L, 4L, 19L, 200L

APLICACIÓN

Rodillo, brocha, cepillo o aspersión.

RENDIMIENTO POR LITRO

Hasta 10 – 11 m² a dos manos.

INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente.
- 2.-Diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha.
- 3.-Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 4.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 5.-Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura.
- 6.-Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia.

DATOS DE APLICACIÓN

LIMITANTES

No mezclar con otras pinturas. No pintar en días lluviosos ni a menos de 10°C

USOS

Aplanados de yeso, tabique, cemento, panel de yeso, cartón, madera para uso en exteriores de alto desgaste, recomendada para zonas marinas y de mucha humedad

FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar hasta 25% de agua limpia para brocha ó rodillo y hasta un 35% por aspersión.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES

Sellador 5x1 y sellador 100 acryl

DESPUÉS

Ninguno

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS

Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Selle previamente con SELLADOR 100 ACRYL. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante, lije; si polvea la pintura anterior o existe un desprendimiento total utilice SELLADOR 100 ACRYL en caso de exteriores y para interiores SELLADOR 5X1. Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.

RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto
- No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- Respete los tiempos de secado
- Use equipo de seguridad.
- Evite entrar en contacto con piel y ojos
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato.
- Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.32 +/- 1gr/cm ³	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	Satinado
VISCOSIDAD	9,000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	VOC	-400mg/l
SÓLIDOS	48 +/-2 %	SECADO DURO	24 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL. Cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.