



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA OCTUBRE 2024

CANCHAS

PINTURA DE POLIURETANO
ULTRA RESISTENTE

DESCRIPCIÓN

LA PINTURA PARA CANCHAS de Master Coat está formulada a base de resinas acrílicas y cargas sílicas, lo que brinda propiedades antideslizantes para mejorar la tracción de los jugadores y reducir el riesgo de resbalones y caídas. También reduce la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). Es un producto resistente a la humedad, la abrasión y la decoloración.

• LÍNEA	PISOS Y CONCRETOS	• DILUYENTE	AGUA
• ACABADO	SATINADO	• GARANTÍA	2 AÑOS
• BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente anclaje sobre pisos de concreto y asfalto • Buena resistencia a la humedad y abrasión • Antiderrapante 	• COLOR	VERDE, AZUL REY, ROJO TERRACOTA Y BLANCO

PRESENTACIÓN

4L, 19L, 200L

APLICACIÓN

Rodillo, brocha ó cepillo

RENDIMIENTO POR LITRO

- 1.-Por línea hasta 45 metros lineales a 10 cm de anchura con 8 milésimas de espesor
- 2.- Por metro cuadrado hasta 5 m²

INSTRUCCIONES

- 1.- Abra el envase cuidadosamente.
- 2.-Diluya agregando el agua necesaria según el medio de aplicación especificado en esta ficha, preferentemente no diluir.
- 3.-Incorpore todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 4.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la superficie.
- 5.-Deje secar un mínimo de 30 min entre mano y mano.
- 6.-Al terminar limpie sus utensilios con solvente agua tibia.

DATOS DE APLICACIÓN

LIMITANTES

No mezclar con otras pinturas, no pinte en días lluviosos o con neblina, la Temperatura de la superficie deberá estar 15 a 30°C, la Humedad Relativa menor a 85%, No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación. O a menos de 10°C.

USOS

Superficies de asfalto o concreto, como pueden ser ciclo vías, trota pistas o canchas deportivas

FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar hasta 30% de solvente aplicar con brocha y hasta un 50% para aspersión

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES	DESPUÉS
Sellador 100 Acryl y Mortero Epoxico	Ninguno

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS

- 1.-Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme.
- 2.-Remueva polvo o suciedad con escoba o sopleteadora de aire.
- 3.-Si es concreto deberá tener al menos 30 días de curado, aplique solución de ácido muriático diluida en agua 10 a 1, para nivelar ph y abrir poro, aplique la solución, ésta hará efervescencia, limpie perfectamente con agua y nuevamente aplique la solución acida
- 4.-Deje de hacer efervescencia, deje secar por 2 días el concreto, haga prueba de humedad.
- 5.- Aplicar SELLADOR 100 ACRYL.
- 6.-Para rellenar juntas constructivas aplique MORTERO EPOXICO.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

- 1.- Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante, utilice medios mecánicos como lijas, cepillo de alambre o carda, o bien medio químicos como removedor para garantizar el anclaje del producto.
- 2.-Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que impida en anclaje. Recuerde que la superficie debe de estar en todo momento, seca, opaca y limpia.

RECOMENDACIONES

- * No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- * Respete los tiempos de secado.

- * No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- * Use equipo de seguridad.
- * Evite entrar en contacto con piel y ojos.

- * En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- * Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.38 +/- 1 gr/cm ³	SECADO AL POLVO	25 min	BRILLO	Satinado
VISCOSIDAD	12000 cps	SECADO AL TACTO	40 min	VOC	- 400g/litro
SÓLIDOS	54 +/-2 %	SECADO DURO	72 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.