



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA OCTUBRE 2024

MASTER BOND

ADHESIVO PARA
CONSTRUCCIÓN

• LÍNEA	SELLADORES	• DILUYENTE	AGUA
• ACABADO	TRANSPARENTE/ BRILLANTE	• GARANTÍA	NO APLICA
• BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Une cementos viejos con nuevos • Actúa como ligante entre mezclas, resonadores, morteros, pega pisos, pastas texturizadas, etc, • Mejora la flexibilidad, resistencia y adherencia. 	• COLOR	SEMITRANSARENTE AZULOSO

DESCRIPCIÓN

EL ADHESIVO MASTER BOND de Master Coat está compuesto por resinas acrílicas y aditivos especiales que se mezclan como un agregado mas en la mezcla de concreto fresco que ayuda a mejorar la flexibilidad, la adherencia, la resistencia a la abrasión, la resistencia a la humedad y la durabilidad del concreto, haciéndolo más resistente a los factores ambientales y al desgaste diario.

PRESENTACIÓN

4L, 19L, 200L

APLICACIÓN

Rodillo, brocha, cepillo ó aspersion

RENDIMIENTO POR LITRO

Depende del propósito, Consulte a su vendedor

INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha.
- 2.-Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 3.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha
- 4.-Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura.
- 5.-Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia.
CUIDE EL AGUA

LIMITANTES

No mezcle con otros pegamentos o selladores

DATOS DE APLICACIÓN

FÓRMULA DE DILUCIÓN

Se recomienda el uso directo del producto para reforzar mezclas, usando de un 10% a un 15% en volumen, como sellador y acabado diluir 5 partes de master bond por 1 de agua

USOS

Une mortero y concreto nuevo con viejo, mejora la adherencia de yeso a muros, columnas, traves, losas etc. mejora la adherencia en resanes de pisos, muros, grietas, mampostería, aplanados, lechadas, entre otros, puede usarse como acabado brillante en pisos y muros aparentes

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES

Ninguno

DESPUÉS

Ninguno

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS

- 1.-Cuando se use como sellador, asegúrese que la superficie este limpia y libre de polvo.
- 2.-Cuando se use como agregado para mejorar mezclas, asegúrese de mezclarlo perfectamente.

COMO LIGANTE EN MEZCLAS

- 1.-Como ligante en concreto viejo con nuevo, aplique una mano de producto diluido 5 a 1 sobre el cemento viejo.
- 2.-Después, mezcle master bond en relación de un 10% a un 15% en volumen, con la mezcla de cemento nuevo y bata hasta tener una mezcla homogénea.

RECOMENDACIONES

- * No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- * Respete los tiempos de secado.

- * No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- * Use equipo de seguridad.
- * Evite entrar en contacto con piel y ojos.

- * En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- * Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.10 +/- 1gr/cm ³	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	Brillante
VISCOSIDAD	9,000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	VOC	-400 mg/l
SÓLIDOS	55 +/-2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.