



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

OCTUBRE 2024

SELLADOR 3 X 1

**SELLADOR PARA MUROS
NUEVOS**

- | | | | |
|---------------------|--|--------------------|--------------|
| • LÍNEA | SELLADORES | • DILUYENTE | AGUA |
| • ACABADO | TRANSPARENTE/
SATINADO | • GARANTÍA | NO APLICA |
| • BENEFICIOS | <ul style="list-style-type: none"> • Sella los poros y mejora el rendimiento de la pintura a un bajo costo • Se diluyen 2 partes de agua por uno de sellador 3x1 • Fácil de usar, libre de sustancias tóxicas | • COLOR | TRANSPARENTE |

DESCRIPCIÓN

EL SELLADOR 3X1 de Master Coat, es un recubrimiento transparente, de color lechoso, a base de acetato de polivinilo y cargas finas, que al ser aplicado en aplanados nuevos de yeso, cemento, tabique, block, estucos, panel de yeso, cartón, barro, entre otros, mejora la adherencia entre el sustrato y la pintura, además de disminuir la porosidad de las superficies, lo que aumenta el rendimiento de la pintura.

PRESENTACIÓN

4L, 19L, 200L

APLICACIÓN

Rodillo, brocha, cepillo ó aspersión

RENDIMIENTO POR LITRO

15 – 20 m² a una mano

INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha.
- 2.-Agregue 2 partes de agua por una sellador, mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 3.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 4.-Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura. Aplique dos manos para mejores resultados
- 5.-Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia.

LIMITANTES

No resistente para inmersión en agua, no mezcle con otros pegamentos o selladores.

DATOS DE APLICACIÓN

FÓRMULA DE DILUCIÓN

Para sellar muros diluir 2 partes de agua por 1 de sellador 3X1

USOS

Sella superficies nuevas, mejorando la adherencia y disminuyendo la porosidad para reducir el gasto de pintura en acabado final.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES

Ninguno

DESPUÉS

Cualquiera de las líneas de pintura vinílica, vinil acrílica y 100% acrílica de Master Coat

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS

- 1.- Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme.
- 2.-Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

* Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior utilice sellador 3X1 en dilución 3x1 a dos manos, asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.

RECOMENDACIONES

- * No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto.
- * Respete los tiempos de secado.

- * No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- * Use equipo de seguridad.
- * Evite entrar en contacto con piel y ojos.

- * En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato.
- * Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.10 +/- 1 gr/cm ³	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	Satinado
VISCOSIDAD	14,000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	VOC	-400 mg/l
SÓLIDOS	35 +/- 2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.