

ALBERCOAT

Pintura para albercas, fuentes y cisternas.



www.mastercoat.com.mx

DATOS DEL PRODUCTO

Familia	Albercas y cisternas	Diluyente	RM001
Acabado	Semi mate	Garantía	2 años
Presentaciones	4 L, 19 L	Tipo de resina	Alquidial-hule clorado

Colores: Azul rey, aqua, blanco e igualación.

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento alquidálico formulado con resina de hule clorado y pigmentos especiales para proteger y decorar piscinas y superficies en contacto permanente con agua clorada, químicos y en exposición al sol. Puede aplicarse en materiales como metal y concreto.

BENEFICIOS

La principal cualidad de este producto es la capacidad de renovar superficies que están sumergidas en agua, sin perder adherencia y color, además de que previenen la aparición de hongos y algas en las paredes.

VENTAJAS

- Resistente a químicos como el cloro y pH ácidos
- Impermeable
- Secado rápido
- Evita el crecimiento de algas y moho

USO DEL PRODUCTO

Porcentaje de dilución	Método de aplicación	Rendimiento
Brocha o rodillo: 15% Pistola: 25%	Brocha, rodillo, pistola de aire o Airless.	Hasta 6m ² por litro

Usos comunes: Superficies de concreto, mortero o aplanados de cemento en albercas, fuentes, cisternas vírgenes o previamente pintadas en buen estado, sobre azulejo desbastado y con pasos extra de preparación

PARÁMETROS TÉCNICOS

Densidad 1.29 +/- 0.1gr/cm ³	Secado al Polvo 10 min	Vida en Anaquel 24 meses en envase
Viscosidad 3,500 cps	Secado al Tacto 15 min	VOC -400 mg/l
Sólidos Peso 58 +/-2	Secado Duro 24 horas	Lavabilidad ES LAVABLE
Sólidos Volumen 50 +/-2	Espesor Seco Final 4 mils	Espesor Húmedo 8 mm
pH N/A	Temperatura Aplicación 5°C - 35°C	

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Antes	Después
Resanador: Epoxy 100 mortero. Sellador: Epoxy 100 primario.	N/A

LIMITANTES Y RECOMENDACIONES

Antes de iniciar, lea atentamente la ficha técnica del producto, en caso de tener alguna duda, contacte a su distribuidor para evitar errores de aplicación. Respete las proporciones de las mezclas de dilución y en caso de aplicar de catalización recomendadas. Respete los tiempos de secado entre mano y mano. Evitar contacto directo con piel y ojos. No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión, no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato. Asegúrese de que los aplicadores que usara se encuentran en condiciones limpias y óptimas para ser usados. GARANTÍAS: Cuando por alguna razón, se falte a las instrucciones de la ficha técnica o el producto no cumpla con los parámetros técnicos, detenga la aplicación y contacte a su distribuidor o equipo de servicio técnico.

Recomendaciones: No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es tóxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, inflamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el médico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse. CONSULTE A SU VENDEDOR PARA CUALQUIER OBSERVACIÓN O RECOMENDACIÓN EN EL SISTEMA QUE VA APLICAR.

ASPECTOS LEGALES

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (1/2)

1. APERTURA DE ENVASE

Para comenzar, abra cuidadosamente el envase con la ayuda de herramientas como cúter, destapador de envase, desarmador o pinzas. Si el envase es de metal, jale hacia afuera las cejas de lámina que están presionando las paredes del envase y retire la tapa. Una vez abierto asegúrese de agitar el contenido del envase perfectamente en círculos y de arriba hacia abajo hasta obtener una mezcla homogénea, si por algún motivo, encuentra separación, natas o algún fenómeno que no le permita tener una incorporación pareja, comuníquelo a su distribuidor.

2. PREPARACIÓN Y SEGURIDAD

Prepare el espacio o proyecto, use plástico, cartón o periódico si es necesario, para evitar manchas en lugares que no se pintarán al momento de aplicar, puede apoyarse del uso de cinta masking, para delimitar recortes y protegerlos. Esto le evitará retrabajos y pérdida de tiempo y recursos en la limpieza. Use siempre equipo de protección personal, como lentes y guantes, aunque el producto puede no ser tóxico, se recomienda el uso de estos.

3. REPARACIÓN Y LIMPIEZA

La preparación del sustrato o superficie es clave para el correcto desempeño y garantía del producto, por lo cual hay que tener en cuenta la siguiente información: Elimine polvo, grasa, aceite o suciedad que pudiera interferir la adherencia entre el sustrato nuevo y el producto. Para superficies previamente pintadas remover pintura suelta, ampollada, vieja, mal adherida, óxido o imperfecciones de la superficie. Una vez lista la superficie con todas las recomendaciones y pasos previos, puede iniciar con la reparación. Este producto está diseñado para aplicarse sobre superficies ya pintadas o vírgenes, sobre cualquier material, aunque principalmente se usa sobre superficies de concreto. Aplique directo dos manos, respete los tiempos de secado, dilución, y rendimientos recomendados en la sección de “parámetros técnicos” en esta ficha técnica. Para dejar un acabado terso, utilice lija de oxalum 220, en caso de que requiera eliminar imperfecciones más notorias, puede empezar con lija más gruesa, por ejemplo, oxalum 120 o 180 y posteriormente oxalum 220, en caso de que requiera un acabado más terso, puede usar lija oxalum 320.

4. SELLADO

Sellar es el último paso antes de aplicar el recubrimiento de acabado, esto te permitirá gastar menos pintura, garantizar la adherencia y resistencia del producto. Aplique el producto adecuado según el material y sistema que estamos empleando, puede encontrar la recomendación en la sección “productos complementarios” en esta ficha técnica. Para pisos y asfaltos, consulte fichas técnicas de nuestros primarios epóxicos para seleccionar el que más se adecue a sus necesidades según el tipo de proyecto, recomendamos el sistema EPOXY 100 PRIMARIO.

5. APLICACIÓN

Tome del envase el producto, diluye en la proporción y con el solvente recomendado en la sección de parámetros técnicos, mezcla perfectamente todos los elementos durante 2 minutos o hasta obtener una mezcla uniforme en color y viscosidad. Instala el producto de izquierda a derecha sobre la superficie, dejando un espesor constante, para pistola o equipo de aire aplica a una distancia de entre 30 y 45 cm. Deje secar la primer mano por 40 minutos y proceda con la segunda mano, puede dejar la aplicación en una sola mano siempre y cuando se respete el espesor recomendado.

6. ALMACENAMIENTO

Para herramientas usadas en la aplicación del sistema base solvente, retire antes de 30 minutos el material residual que quede sobre cuñas, rodillos, brochas y charolas. Puede ayudarse de un trapo industrial o estopa. Si hay un sobrante de producto en el envase, limpie la orilla del bote, cierre bien para evitar entrada de aire, si queda poco producto, páselo a un envase más pequeño, menos aire es igual a mayor estabilidad del producto dentro del envase. Guárdelo en un lugar fresco, seco, sin sol directo, evite temperaturas extremas, identifique con una etiqueta el color, fecha y lugar de uso.