



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

ENERO 2026



TRAFICOAT PLUS

Pintura de tráfico a base hule clorado

DATOS DEL PRODUCTO

FAMILIA:	Pisos	DILUYENTE:	RM001
ACABADO:	Brillante/Mate/ Semi-mate	GARANTIA:	1 años
PRESENTACIONES:	4lt, 19lt, 200lt	TIPO DE RESINA:	Alquidal-hule clorado
COLORES:	Amarillo cromo, rojo bermellón, verde cromo, azul rey, blanco y negro		

DESCRIPCION:

Es un recubrimiento base solvente diseñado para señalización vial y demarcación de superficies, como líneas en calles, carreteras, estacionamientos y zonas industriales. Puede aplicarse en materiales como banquetas, líneas peatonales, divisorias, flechas en concreto y asfalto, en carreteras y ciudades. Cumple con las normas SCT N-CMT-5-01-001 y NMX-C-451-ONNCCE para pinturas.

BENEFICIOS:

La principal cualidad de este producto es su capacidad reflectiva al aplicarse microesferas, adherencia, resistencia química y física, y secado extra rápido para señalar en pisos de concreto y asfalto.

VENTAJAS:

Cumple con la normativa SCT
Secado rápido
Alta resistencia química y mecánica
Altos solidos

USO DEL PRODUCTO

PORCENTAJE DE DILUCION:	METODO DE APLICACIÓN:	RENDIMIENTO:
Pistola: 10%	Brocha, rodillo, pistola de aire o Airless.	7m ² por litro

LIMITANTES

Antes de iniciar, lea atentamente la ficha técnica del producto, en caso de tener alguna duda, contacte a su distribuidor para evitar errores de aplicación. Respete las proporciones de las mezclas de dilución y en caso de aplicar de catalización recomendadas. Respete los tiempos de secado entre mano y mano. Evitar contacto directo con piel y ojos. No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto. No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión, no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Asegúrese de que los aplicadores que usara se encuentran en condiciones limpias y óptimas para ser usados. GARANTIAS: Cuando por alguna razón, se falte a las instrucciones de la ficha técnica o el producto no cumpla con los parámetros técnicos, detenga la aplicación y contacte a su distribuidor o equipo de servicio técnico.

USOS COMUNES

Superficies de asfalto o concreto, como pueden ser, ciclo vías, trota pistas, canchas deportivas, carreteras para líneas divisorias de carriles, líneas laterales, pasos peatonales, áreas de discapacitados, sentido y dirección de las calles y cualquier otra división o señalamiento sobre el piso, cocheras, almacenes, pasos peatonales, etc.

INSTRUCCIONES FINALES

1) APERTURA DE ENVASE:

Para comenzar, abra cuidadosamente el envase con la ayuda de herramientas como cúter, destapador de envase, desarmador o pinzas. Si el envase es de metal, jale hacia afuera las cejas de lámina que están presionando las paredes del envase y retire la tapa.

Una vez abierto asegúrese de agitar el contenido de cada envase perfectamente en círculos y de arriba hacia abajo hasta obtener una mezcla homogénea, si por algún motivo, encuentra separación, natas o algún fenómeno que no le permita tener una incorporación pareja, comuníquelo a su distribuidor.

2) PREPARACION Y SEGURIDAD

Prepare la habitación, espacio o proyecto, use plástico, cartón o periódico si es necesario, para evitar manchas en pisos, muros y otros elementos al momento de aplicar, puede apoyarse del uso de cinta masking, para delimitar recortes y proteger ventanas y marcos. Esto le evitara retrabajos y pérdida de tiempo y recursos en la limpieza. Use siempre equipo de protección personal, como lentes y guantes, aunque el producto puede no ser toxico, se recomienda el uso de estos.

3) REPARACION Y LIMPIEZA

La preparación del sustrato o superficie es clave para el correcto desempeño y garantía del producto, por lo cual hay que tener en cuenta la siguiente información: Elimine polvo, grasa, aceite o suciedad que pudiera interferir la adherencia entre el sustrato nuevo y el producto. Para superficies previamente pintadas remover pintura suelta, ampollada, vieja, mal adherida, óxido o imperfecciones de la superficie.

Una vez lista la superficie con todas las recomendaciones y pasos previos, puede iniciar con la reparación.

Este producto está diseñado para aplicarse sobre superficies ya pintadas o vírgenes, sobre cualquier material, aunque principalmente se usa sobre superficies de concreto.

Aplique directo y de segunda mano si es necesario, respete los tiempos de secado, dilución, y rendimientos recomendados en la sección de “parámetros técnicos” en esta ficha técnica.

Para dejar un acabado terso, utilice lija de oxalum 220, en caso de que requiera eliminar imperfecciones más notorias, puede empezar con lija más gruesa, por ejemplo, oxalum 120 o 180 y posteriormente oxalum 220, en caso de que requiera un acabado más terso, puede usar lija oxalum 320.

4) SELLADO

Sellar es el último paso antes de aplicar el recubrimiento de acabado, esto te permitirá gastar menos pintura, garantizar la adherencia y resistencia del producto.

Aplica el producto adecuado según el material y sistema que estamos empleando, puedes encontrar la recomendación en la sección “productos complementarios” en esta ficha técnica.

Para pisos y asfaltos, consultar fichas técnicas de nuestros primarios epóxicos para seleccionar el que más se adecue a sus necesidades según el tipo de proyecto, recomendamos el sistema EPOXY 100 PRIMARIO.

5) APLICACIÓN

Toma del envase el producto, diluye en la proporción y con el solvente recomendado en la sección de parámetros técnicos y con la ayuda de una brocha, rodillo o equipo de aire aplica el producto directo sobre la superficie. Instala el producto de izquierda a derecha sobre la superficie, dejando un espesor constante, para pistola o equipo de aire aplica a una distancia de entre 30 y 45 cm.

Deja secar el primer mano y procede con la segunda, puedes dejar la aplicación en una sola mano siempre y cuando se respete el espesor recomendado.

6) ALMACENAMIENTO

Para herramientas usadas en sistemas base solvente, retira antes de 30 minutos el material residual que quede sobre cuñas, rodillos, brochas y charolas. Puedes ayudarte de trapo industrial o estopa.

Si hay un sobrante de producto en el envase, limpia la orilla del bote, cierra bien para evitar entrada de aire, si queda poco producto, pásalo a un envase más pequeño, menos aire es igual a mayor duración.

Guarda en lugar fresco, seco, sin sol directo, evita temperaturas extremas, identifique con una etiqueta el color, fecha y lugar de uso.

PARAMETROS TECNICOS

DENSIDAD	1.38 +/- 0.1gr/cm³	SECADO AL POLVO	5 min	VIDA ANAQUEL	12 meses en envase
VISCOSIDAD	75 - 90 U. Krebs	SECADO AL TACTO	15 min	VOC	<400 mg/Lt
SOLIDOS PESO	67 +/-2	SECADO DURO	24 horas	LAVABILIDAD	ES LAVABLE
SOLIDOS VOLUMEN		ESPESOR SECO	8 a 10 mils	ESPESOR HUMEDO	15 mils
PH	N/A	TEMPERATURA	5°C - 35°C		

RECOMENDACIONES

No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse. CONSULTE A SU VENDEDOR PARA CUALQUIER OBSERVACION O RECOMENDACIÓN EN EL SISTEMA QUE VA APLICAR.

PRODUCTOS COMPLEMENTOS

ANTES:	Resanadores: Epoxy 100 mortero. Sellador: Epoxy 100 primario	DESPUES:	Micro esfera
--------	--	----------	--------------

ASPECTOS LEGALES

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.