



HOJA DE INFORMACION TECNICA

NOVIEMBRE 2023

PRODUCTO SN 24 ESMALTE ALQUIDALICO DE SECADO LENTO		LINEA	ESMALTES ANTICORROSIVOS	DILUYENTE	THINNER AMERICANO/ AGUARRAS
		ACABADO	BRILLANTE	GARANTIA	5 AÑOS
		BENEFICIOS	-Seca en 2 horas, por lo tanto, brinda una alta brocheabilidad y facilita su aplicación. -Autonivelante, proporciona un acabado terso, liso y brillante. -Libre de plomo, excelente resistencia a rayos UV y decoloración.		
DESCRIPCION					
ESMALTE 24 SN DE MASTER COAT, es un esmalte de acabado brillante, anticorrosivo, fabricado a base de una resina media de soya, brinda un excelente acabado en superficies de metal, lamina, concreto y herrería en general. Tiene un excelente poder cubriente y se destaca por su brocheabilidad, fácil aplicación, y excelente brillo. Por su lenta evaporación permite trabajar el esmalte con brocha y rodillo.					
COLOR	DILUYENTE	METODO DE APLICACION		RENDIMIENTO	PRESENTACION
5 colores de línea	Aguarras/Thinner	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión.		Hasta 6 m2 a dos manos.	4L, 19L, 200L
LIMITANTES	No mezclar con otras pinturas, no pinte en días lluviosos o con neblina, o a menos de 10°C,				
DILUCION	Agregar hasta 20% de solvente para brocha y rodillo y hasta un 35% por aspersión.				
VENTAJAS					
Seca en 120 min al tacto y 24 horas secado duro, libre de plomo y materiales tóxicos, fácil de aplicar, anticorrosivo.					
USOS					
Metales en general, aplanados de yeso, tabique, cemento, panel de yeso, cartón, madera para uso en interiores y exteriores.					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
SUPERFICIES NUEVAS			SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Remueva oxido o corrosión si es metal. Preferentemente aplique fondo 24 antes de utilizar el esmalte 24 SN. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.			Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, utilizando medios mecánicos como lijas, cepillo de alambre o carda, o bien medio químicos como removedor para garantizar el anclaje del producto. Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que impida en anclaje,		
INSTRUCCIONES					
-Abra el envase cuidadosamente. -Diluya agregando el solvente necesario según el medio de aplicación (especificado en esta ficha) -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la superficie arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano. - Al terminar limpie sus utensilios con solvente thinner estándar.					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1.08 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	60 min	BRILLO	95°
VISCOSIDAD	2000 cps	SECADO AL TACTO	120 min	VOC	Menor 400g/litro
SOLIDOS	50 +/-2 %	SECADO DURO	24 horas	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	FONDO ANTICORROSIVO 24 O MASTER		DESPUES	NINGUNO	
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					