



HOJA DE INFORMACION TECNICA

NOVIEMBRE 2023

PRODUCTO FONDO KROMATO DE ZINC FONDO RICO EN CROMATO		LINEA	FONDOS ANTICORROSIVOS	DILUYENTE	THINNER AMERICANO
		ACABADO	SEMI MATE	GARANTIA	5 AÑOS
		BENEFICIOS	Primario estructural anticorrosivo de alto desempeño rico en ZINC, brindan máxima adherencia en láminas galvanizadas, acero inoxidable y aluminio, además inhiben el óxido y la corrosión en metales		
DESCRIPCION					
FONDO KROMATO DE ZINC de MASTER COAT, es un primario formulado para generar un inmejorable anclaje en superficies de acero inoxidable, lámina galvanizada, aluminio y metales, protege del óxido y la corrosión y garantiza el desempeño correcto del esmalte de acabado.					
COLOR	DILUYENTE	METODO DE APLICACION		RENDIMIENTO	PRESENTACION
Amarillo claro	Thinner am.	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión.		Hasta 6 m2 a dos manos.	4L, 19L, 200L
LIMITANTES	No mezclar con otras pinturas, barnices o esmaltes, no pinte en días lluviosos o con neblina, o a menos de 10°C.				
DILUCION	Agregar hasta 30% de solvente para brocha, rodillo y hasta un 35% por aspersión.				
VENTAJAS					
Excelente adherencia en metales, laminas galvanizadas, acero inoxidable y aluminio					
USOS					
Superficies con baja capacidad de adherencia como lámina galvanizada, acero inoxidable, aluminio y como capa previa a la aplicación del esmalte de acabado.					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
SUPERFICIES NUEVAS			SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Remueva oxido o corrosión si es metal. Preferentemente asegúrese que el metal no tenga grasa, aceite o cualquier sustancia que afecte su adherencia. Lije con grano 320 una vez seco para dejar un acabado terso.			Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, utilizando medios mecánicos como lijas, cepillo de alambre o carda, o bien medio químicos como removedor para garantizar el anclaje del producto. Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que impida en anclaje.		
INSTRUCCIONES					
<ul style="list-style-type: none"> -Abra el envase cuidadosamente. -Diluya agregando el solvente necesario según el medio de aplicación (especificado en esta ficha) -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la superficie arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 30 min entre mano y mano. - Al terminar limpie sus utensilios con solvente thinner estándar. 					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1.15 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	25 min	BRILLO	Semi mate
VISCOSIDAD	20000 cps	SECADO AL TACTO	40 min	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
SOLIDOS	52 +/-2 %	SECADO DURO	24 horas		
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	THINNER STD, lijas para preparar superficie.		DESPUES	Cualquier esmalte de acabado MASTER COAT.	
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					