



HOJA DE INFORMACION TECNICA

NOVIEMBRE 2023

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|---------------------|
| PRODUCTO: IMPER 3A IMPER ACRILICO ELASTOMERICO | | LINEA | IMPERMEABILIZANTES | DILUYENTE | BASE AGUA |
| | | ACABADO | SEMI MATE | GARANTIA | 3 AÑOS |
| | | BENEFICIOS | -Brinda protección contra la humedad en lozas de cemento y lamina a un precio muy accesible. -Se recomienda aplicar con membrana de refuerzo. -Disponible en rojo y blanco | | |
| DESCRIPCION | | | | | |
| IMPER ACRILICO 3A DE MASTER COAT, es un impermeabilizante 100% acrílico elastomerico base agua, funciona como una capa impermeable que evita el paso de la humedad en lozas de concreto y muros. Balance entre calidad y precio. | | | | | |
| COLOR | DILUYENTE | METODO DE APLICACION | RENDIMIENTO | | PRESENTACION |
| Blanco y rojo. | Agua | Rodillo, Brocha, Cepillo. | Hasta 1 m2 a dos manos. | | 4L, 19L, 200L |
| LIMITANTES | No mezclar con otras pinturas, resinas e impermeabilizantes, necesita membrana de refuerzo, no aplique en días lluviosos o con neblina, o a menos de 10°C, asegúrese de que la superficie este seca. | | | | |
| DILUCION | Agregar hasta 10% de agua limpia para brocha, cepillo y rodillo. | | | | |
| VENTAJAS | | | | | |
| Brinda protección a un excelente precio contra las lluvias y humedad. | | | | | |
| USOS | | | | | |
| Lozas de concreto, lamina, muros con alto contacto en agua. | | | | | |
| PREPACION DE LA SUPERFICIE | | | | | |
| SUPERFICIES NUEVAS | | | SUPERFICIES PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADAS | | |
| -Limpie la loza perfectamente con cepillo de alambre y escoba, asegúrese que no haya polvo o materiales que interfieran con el anclaje. -Selle previamente con una mano generosa de sellador 100 acryl diluido 3 a 1 y espere 2 horas antes de impermeabilizar. -Aplique dos manos de impermeabilizante sin diluir, esperando 60 min entre cada mano. No aplique si esta húmeda la loza. | | | -ASEGURESE DE QUITAR POR COMPLETO impermeabilizantes viejos en mal estado, no aplique si esta húmeda la loza. -Selle previamente con una mano generosa de sellador 100 acryl diluido 3 a 1 y espere 2 horas antes de impermeabilizar. - Aplique dos manos de impermeabilizante sin diluir, esperando 60 min entre cada mano. No aplique si esta húmeda la loza. | | |
| INSTRUCCIONES | | | | | |
| -Abra el envase cuidadosamente. -Asegúrese que la loza no este húmeda, y este limpia de capas de imper viejas en mal estado, polvo, basura o grasas. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre la loza de las partes más lejanas hacia el acceso a la azotea. -Deje secar un mínimo de 60 min entre mano y mano. - Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA | | | | | |
| PARAMETROS TECNICOS | | | | | |
| DENSIDAD | 1.18 +/- 1 KG/L | SECADO AL POLVO | 20 min | BRILLO | SEMI MATE |
| VISCOSIDAD | 9000 cps | SECADO AL TACTO | 45 min | RESISTENCIA | N/A |
| SOLIDOS | 56 +/-2 % | SECADO DURO | 24 horas | ESTABILIDAD | 12 MESES EN ENVASE |
| RECOMENDACIONES | | | | | |
| No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse. | | | | | |
| PRODUCTOS COMPLEMENTOS | | | | | |
| ANTES | Sellador 100 ACRYL o MASTER BOND | | DESPUES | Si el sistema está bien aplicado puede dar manos preventivas en cima como mantenimiento, | |
| ASPECTOS LEGALES | | | | | |

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.