

PRODUCTO: MASTER BOND ADHESIVO PARA CONTRUCCION		FAMILIA	SELLADORES	DILUYENTE	AGUA
		ACABADO	TRANSPARENTE / BRILLANTE	GARANTIA	N/A
		BENEFICIOS	-Une cementos viejos con nuevos -Actúa como ligante entre mezclas, resonadores, morteros, pega pisos, pastas texturizadas, etc, -Mejora la flexibilidad, resistencia y adherencia, puede usarse como acabado brillante en pisos y muros aparentes		
DESCRIPCION					
MASTER BOND de MASTER COAT, es un recubrimiento de apariencia azulosa semi lechosa, a base de resinas 100% acrílicas y aditivos que crean un producto multi propósito muy resiste humedad, tensión, abrasión e impacto. Formulado para para unir mortero y concreto nuevo con viejo, mejora la adherencia de yeso a muros, columnas, trabes, losas etc. Mejora la adherencia en resanes en pisos, muros, grietas, mampostería, aplanados, lechadas, entre otros					
COLOR	DILUYENTE	METODO DE APLICACION		RENDIMIENTO	PRESENTACION
Semitransparente azuloso.	Agua	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersion.		Depende del propósito, Consulte a su vendedor.	4L, 19L, 200L
LIMITANTES	No mezcle con otros pegamentos o selladores.				
DILUCION	Se recomienda el uso directo del producto para reforzar mezclas, usando de un 10% a un 15% en volumen, como sellador y acabado diluir 5 partes de MASTER BOND por 1 de agua.				
USOS					
Sella y protege cualquier material no ferroso, refuerza mezclas, resistente al impacto, humedad y abrasión.					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
SUPERFICIES NUEVAS			COMO LIGANTE EN MEZCLAS		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.			Como ligante en concreto viejo con nuevo, aplique una mano de producto diluido 3 a 1 sobre el cemento viejo. Después, mezcle master bond en relacion de un 10% a un 15% en volumen, con la mezcla de cemento nuevo y bata hasta tener una mezcla homogénea.		
INSTRUCCIONES					
-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min. Se requiere una sola mano. -Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1.10 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	BRILLANTE
VISCOSIDAD	9,000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	RESISTENCIA	ALCALIS, HUMEDAD, TENSION
SOLIDOS	55 +/-2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	Ninguno		DESPUES	NINGUNO	
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					