



HOJA DE INFORMACION TECNICA

NOVIEMBRE 2023

PRODUCTO RESANA ACRIL RESANADOR ACRILICO PARA GRIETAS		LINEA	RESANADORES	DILUYENTE	BASE AGUA
		ACABADO	MATE	GARANTIA	N/A
		BENEFICIOS	-100% acrilico, resistente al agua, ultra flexible, ideal para sellar juntas, grietas, y azoteas. -IDEAL PARA SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE FISURAS		
DESCRIPCION					
RESANA ACRIL DE MASTER COAT, es un resanador pastoso elaborado a base de cargas y reinas ultra flexibles y resistentes al agua, se puede aplicar con espátula, y su función es resanar, grietas, juntas o fisuras, para evitar el paso del agua, polvo o luz. También funciona como junteador, en boquillas, juntas frías y cortes en aplanados, es de altos sólidos, y seca en 60 minutos					
COLOR	DILUYENTE	METODO DE APLICACION		RENDIMIENTO	PRESENTACION
Blanco	No se diluye	Espátula, llana		N/A	1L, 4L
LIMITANTES	No se agregue a la pintura, no se aplique en exteriores, no se deje aplicado sin acabado final en cima				
DILUCION	NO SE DILUYE				
VENTAJAS					
Resana grietas en muros, pisos y losas, no solo para mejorar la estética, si no para proteger el sustrato y la supercicies del paso del agua y polvo, es ultra flexible para uso en interiores y exteriores.					
USOS					
Losas en sistemas de impermeabilización, juntas frías, boquillas, y muros en general, como junta en ventanas y puertas.					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
Si la superficie es nueva, aplique directamente sobre la imperfección, si la superficie ya está pintada, quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior UTILICE SELLADOR 100 ACRYL. Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto. En losas para sistemas de impermeabilización y grietas, abra con pulidora o espátula la grieta en al menos 3mm, selle con master bond, "encharcando" la superficie y espere 20 minutos a que este seco. Una vez lista la superficie, abra el envase y con ayuda de una espátula, rellene las imperfecciones con RESA ACRIL, posteriormente espere a que seque para poder lijar y pintar.					
INSTRUCCIONES					
-Abra el envase cuidadosamente. -Diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura. - Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1.48 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	ACABADO MATE
VISCOSIDAD	9,000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	RESISTENCIA	HUMEDAD MODERADA
SOLIDOS	72 +/-2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	Ninguno		DESPUES	Cualquiera de nuestras líneas de pintura vinílica, vinil acrílica y 100% acrílicas o sistemas de impermeabilizante.	
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					