

<b>PRODUCTO:</b> <b><u>100 ACRYL</u></b>  <b>SELLADOR ACRILICO DE ALTO DESEMPEÑO Y RESISTENCIA</b>	<b>FAMILIA</b>	SELLADORES	<b>DILUYENTE</b>	AGUA	
	<b>ACABADO</b>	TRANSPARENTE / BRILLANTE	<b>GARANTIA</b>	N/A	
	<b>BENEFICIOS</b>	-100% resistente al agua y álcalis. -Crea una capa impermeable en muros y azoteas. -Sella poro y garantiza la adherencia de la pintura y el impermeabilizante. -Puede diluirse 7 partes de agua por una de 100 Acryl.			
<b>DESCRIPCION</b>					
SELLADOR 100 ACRYL DE MASTER COAT, es un recubrimiento elastómero, 100% acrílico, plástico, transparente de alto desempeño, que funciona como sellador, tapando el poro de los muros mientras los protege de la alcalinidad y la humedad, además, incrementa el tiempo de vida de tu pintura final, se destaca por su altísima capacidad de <b>impermeabilidad y resistencia al agua</b> , puede ser usado en sistemas de impermeabilización como sello de anclaje en los techos.					
<b>COLOR</b>	<b>DILUYENTE</b>	<b>METODO DE APLICACION</b>	<b>RENDIMIENTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	
Transparente	Agua	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión.	35 – 40 m2 a una mano	4L, 19L, 200L	
<b>LIMITANTES</b>	No mezcle con otros pegamentos o selladores.				
<b>DILUCION</b>	Para sellar muros o azoteas diluir 5 partes de agua por 1 de sellador 100 acryl. Como acabado diluir 5 a 1.				
<b>USOS</b>					
Sella superficies nuevas o viejas, garantiza la impermeabilidad y adherencia del producto de acabado en una sola mano.					
<b>PREPACION DE LA SUPERFICIE</b>					
<b>SUPERFICIES NUEVAS</b>			<b>SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS</b>		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.			Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior UTILICE 100 acryl en dilución 5x1. Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.		
<b>INSTRUCCIONES</b>					
-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min. Se requiere una sola mano. -Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
<b>PARAMETROS TECNICOS</b>					
<b>DENSIDAD</b>	1.10 +/- 1 KG/L	<b>SECADO AL POLVO</b>	20 min	<b>BRILLO</b>	BRILLANTE
<b>VISCOSIDAD</b>	10,000 cps	<b>SECADO AL TACTO</b>	45 min	<b>RESISTENCIA</b>	HUMEDAD
<b>SOLIDOS</b>	50 +/-2 %	<b>SECADO DURO</b>	12 horas	<b>ESTABILIDAD</b>	12 MESES EN ENVASE
<b>RECOMENDACIONES</b>					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
<b>PRODUCTOS COMPLEMENTOS</b>					
<b>ANTES</b>	Ninguno		<b>DESPUES</b>	Cualquiera de nuestras líneas de pintura vinílica, vinil acrílica y 100% acrílicas Master Coat.	
<b>ASPECTOS LEGALES</b>					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					