

PRODUCTO: 5 X 1 SELLADOR PARA MUROS NUEVOS		FAMILIA	SELLADORES	DILUYENTE	AGUA
		ACABADO	TRANSPARENTE / BRILLANTE	GARANTIA	N/A
		BENEFICIOS	-Clásico sellador para muros nuevos y viejos. -Sella poro y mejora el rendimiento de la pintura en una mano. -Se diluyen 5 partes de agua por uno de sellador 5x1. -Fácil de usar, libre de agentes tóxicos, buena relacion precio/calidad.		
DESCRIPCION					
SELLADOR 5X1 DE MASTER COAT, es un recubrimiento de color lechoso, a base de acetato de polivinilo y cargas finas, que al ser aplicado en aplanados nuevos de yeso, cemento, tabique, block, estucos, panel de yeso, cartón, barro, entre otros, mejora la adherencia entre el sustrato y la pintura, disminuye la porosidad de las superficies y aumenta el rendimiento del acabado final en una sola mano.					
COLOR	DILUYENTE	METODO DE APLICACION		RENDIMIENTO	PRESENTACION
Transparente	Agua	Rodillo, Brocha, Cepillo, aspersión.		25 – 30 m2 a una mano	4L, 19L, 200L
LIMITANTES	No resistente para inmersión en agua, no mezcle con otros pegamentos o selladores.				
DILUCION	Para sellar muros diluir 5 partes de agua por 1 de sellador 5X1.				
USOS					
Sella superficies nuevas, mejorando la adherencia y disminuyendo el gasto de tu pintura de acabado final en una sola mano.					
PREPACION DE LA SUPERFICIE					
SUPERFICIES NUEVAS			SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS		
Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.			Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante lije, si polvea la pintura anterior UTILICE SELLADOR 5X1 en dilución 5 A 1. Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.		
INSTRUCCIONES					
-Abra el envase cuidadosamente y diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha. -Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea. - Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. -Deje secar un mínimo de 40 min. Se requiere una sola mano. -Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia. CUIDE EL AGUA					
PARAMETROS TECNICOS					
DENSIDAD	1.10 +/- 1 KG/L	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	SATINADO
VISCOSIDAD	10,000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	RESISTENCIA	HUMEDAD
SOLIDOS	43 +/-2 %	SECADO DURO	12 horas	ESTABILIDAD	12 MESES EN ENVASE
RECOMENDACIONES					
No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto, no diluya en un porcentaje mayor al especificado, respete los tiempos de secado, use equipo de seguridad. Este material no es toxico, evite entrar en contacto con piel y ojos, no se deje al alcance de los niños, no flamable, en caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato. Cierre el envase perfectamente después de usarse.					
PRODUCTOS COMPLEMENTOS					
ANTES	Ninguno		DESPUES	Cualquiera de nuestras líneas de pintura vinílica, vinil acrílica y 100% acrílicas Master Coat.	
ASPECTOS LEGALES					
La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORNA GARANTIAS DIRECTAS, NI GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUANCIAL, INDIRECTO O INCIDENTAL, cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.					